

CARTA TRANSFER

Rotocalco

Scheda prodotto

Date 23.01.2026

DESCRIZIONE

Carta transfer stampata in rotocalco per la nobilitazione di vari tipi di supporti.

SUPPORTO

- peso di base: 20 / 30 / 40 g/m²
- altezza di stampa: 1600/1860 mm
- diametro dell'anima: 70/75 mm
- diametro bobina: da 90 a 220 mm
- lunghezza bobina: 500-750-1000 mt

STAMPA

Rotocalco con inchiostri sublimatici in base etanolo.

SISTEMI APPLICATIVI

E' possibile applicare il prodotto sia con presse piane che con calandre in continuo.
I parametri standard Sublitex per l'applicazione su tessuti sono:

| | Temperatura | Tempo | Pressione | Velocità |
|--------------|-------------|----------|-----------|--------------------|
| Pressa piana | 205 [°C] | 25 [sec] | 2-3 [bar] | |
| Calandra | 205 [°C] | 25 [sec] | 2-3 [bar] | (Vedi equazione) |

Equazione x calcolo diametro / velocità della calandra

Temperatura di esecuzione 205°C e 25 sec

(Ømt cilindro riscaldato x 3.14) – 0.20(incorsatura standard)

----- x 60 = velocità ottimale di trasferimento in calandra (mt/min)
Tempo di permanenza (sec)

Si consiglia di ottimizzare le condizioni operative attraverso prove effettuate nei parametri effettivi di produzione, in funzione del mezzo di trasferimento e della natura del tessuto da nobilitare.



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.
Nr. R.E.A. CN-313093
Cod. Fisc. / P.I. IT
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.
Strada Tagliata 25
12051 Alba CN - Italy
sublitex@miroglio.com
t. (+39) 0173 298741








Sede legale:
Via S. Barbara 11
12051 Alba CN - Italy
sublitex.com



Prima di procedere al trasferimento del prodotto carta/film, deve essere eseguito il controllo del supporto e del prodotto stesso, di modo che il procedimento di trasferimento stampa funzioni correttamente. La responsabilità del fornitore è limitata ai primi 25 metri di tessuto/supporto trasferito.

QUALITA' E R&D

Vengono effettuati controlli di qualità interni, in particolare attraverso test comparativi di applicazione e valutazione della resa cromatica e della superficie nobilitata attraverso un confronto diretto con master (standard di produzione).

SOLIDITA' DEGLI INCHIOSTRI

| Colore | Colorazione | Tipiche solidità alla luce |
|---------------------|--|----------------------------|
| Giallo Rotocalco |  | 5 |
| Giallo AS Rotocalco |  | 6 |
| Rosso Rotocalco |  | 6 |
| Blu Viola Rotocalco |  | 6 |
| Blu Verd. Rotocalco |  | 5 |
| Blue AS Rotocalco |  | 6 |
| Nero Rotocalco |  | 4/5 |

| Fluorescenti | Colorazione | Tipiche solidità alla luce |
|------------------------|---|----------------------------|
| Giallo Fluo. Rotocalco |  | 3 |
| Rosso Fluo. Rotocalco |  | 3 |

L'effettiva solidità della variante dipende da numerosi fattori:

- tipologia di incisione
- quantità di pigmento utilizzato;
- diluizione in vernice;
- tipologia di finitura del tessuto decorato.

Le migliori condizioni di stampa sono ricercate in base ad ogni disegno/variante in modo da garantire la più elevata resistenza del prodotto finito.

STOCCAGGIO

Mantenere in ambiente fresco e asciutto, proteggere fonti di calore e luce solare.

SCADENZA PRODOTTO

6 mesi nelle condizioni sopra citate (per disegni e varianti standard)



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.
Nr. R.E.A. CN-313093
Cod. Fisc. / P.I. IT
03737080048

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.
Strada Tagliata 25
12051 Alba CN - Italy
sublitex@miroglio.com
t. (+39) 0173 298741

Sede legale:
Via S. Barbara 11
12051 Alba CN - Italy
sublitex.com

IMBALLO

Bobine avvolte con pellicola in polietilene e inscatolate con cartone riciclato.

AVVERTENZE e INFORMAZIONI PER L'UTILIZZATORE FINALE.

Maneggiare il prodotto stampato con guanti al fine di non segnare la stampa. Sublitex non risponde di applicazioni anomale o che non abbiano seguito le indicazioni operative e le specifiche di stoccaggio fornite.

State of Art

Le informazioni sopra riportate che rispecchiano attualmente il nostro "State of Art" sono comunque da noi divulgate senza impegno. Sono tuttavia possibili modifiche e revisioni future in accordo con l'evoluzione tecnologica e aziendale. Si destina all'acquirente la verifica delle informazioni riportate in funzione delle proprie competenze tecnologiche e impiantistiche



Cap. Soc. Euro 1.000.000 i.v.
Nr. R.E.A. CN-313093
Cod. Fisc. / P.I. IT
03737080048

Società con unico socio
Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento
di Miroglio S.p.A.

Sublitex s.r.l.
Strada Tagliata 25
12051 Alba CN - Italy
sublitex@miroglio.com
t. (+39) 0173 298741

Sede legale:
Via S. Barbara 11
12051 Alba CN - Italy
sublitex.com